



Würzburg Germany


Via Paolo Paoletti 10, 51037 Montale (PT) Italy - EUROPE




## ECOFELT PES-SB 120

NON TESSUTO AGUGLIATO  
 PRODOTTO CON FIBRA DI PES (POLIESTERE), ESENTE DA TRATTAMENTI CHIMICI

Funzioni:




Separazione / Separation /  
 Séparation / Trennung




Filtrazione / Filtering /  
 Filtration / Filterung



Drenaggio / Drainage /  
 Drainage / Dränung



Protezione / Protection /  
 Schutzfunktion / Protection



Rinforzo / Reinforcement /  
 Renforcement / Verstärkung

CARATTERISTICHE	NORMA	U.M	MEDIO	TOLLERANZA
MASSA AREICA	UNI EN ISO 9864	gr/mq	120	+/- 10%
SPESSORE (2kPa)	UNI EN ISO 9863	mm.	0,48	-0,144
RESISTENZA TRAZIONE LONGITUDINALE	EN ISO 10319	kN/m	1,2	-0,36
RESISTENZA TRAZIONE TRASVERSALE	EN ISO 10319	kN/m	1,32	-0,396
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	EN ISO 10319	%	50	-20%
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	EN ISO 10319	%	50	-20%
INDICE DI ASSORBIMENTO ENERGIA	EN ISO 10318	kJ/m <sup>2</sup>	0,5	-0,144
PUNZONAMENTO STATICO	EN ISO 12236	kN	0,22	-0,07
PUNZONAMENTO DINAMICO	UNI EN ISO 13433	mm.	>50	+30%
DIAMETRO DI APERTURA	EN ISO 12956	um.	80	+/- 30%
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA PERP. AL PIANO	EN ISO 11058	m/s	0,088	+/- 30%
CAPACITÀ DRENANTE NEL PIANO (20kPa)	EN ISO 12958	m <sup>2</sup> /s	1,00E-06	+/- 30%
DURABILITA'	UNI EN 12224	Previsione di durabilità minima di 5 anni in terreni con 4<pH<9 e temperatura del terreno <25°. Da coprire entro 2 settimane dall'installazione.		

EN 13249 Strade / Roads Strassen / Routes	EN 13250 Ferrovie / Railways Schienenbau / Rail	EN 13251 Fondazioni / Foundations Fundamenten / Fondations	EN 13252 Drenaggio / Drainage System Draensystem / Drainage	EN 13253 AntiErosione / Erosion Control Erosionsschutz / Erosion
EN 13254 Bacini / Dams Staudaemme / Barrages	EN 13255 Canali / Canals Kaenalnenbau / Canaux	EN 13256 Tunnel / Tunnels Tunnelbau / Tunnel	EN 13257 Rifiuti Solidi / Solid Waste Deponiebau / Dechets Solid	EN 13265 Rifiuti Liquidi / Liquo vaste Fluessige Deponieabfall / Dechets Liquides

I dati suddetti sono stati realizzati sia nel laboratorio Ecofibre srl, sia presso Laboratori Accreditati Esterni.

I valori sono reali e corretti allo stato della nostra conoscenza.

Tolleranza sulla lunghezza del rotolo +/-2% e sull'altezza +/-3cm.

Montale 05-mar-18

Quality Control Manager  
**ECOFIBRE s.r.l.**