



Würzburg Germany


Via Paolo Paoletti 10, 51037 Montale (PT) Italy - EUROPE




ECOFELT PES-SB 300

**NON TESSUTO AGUGLIATO
PRODOTTO CON FIBRA DI PES (POLIESTERE), ESENTE DA TRATTAMENTI CHIMICI**

Funzioni:




Separazione / Separation /
Séparation / Trennung




Filtrazione / Filtering /
Filtration / Filterung



Drenaggio / Drainage /
Drainage / Dränung



Protezione / Protection /
Schutzfunktion / Protection



Rinforzo / Reinforcement /
Renforcement / Verstärkung

CARATTERISTICHE	NORMA	U.M	MEDIO	TOLLERANZA
MASSA AREICA	UNI EN ISO 9864	gr/mq	300	+/- 10%
SPESSORE (2kPa)	UNI EN ISO 9863	mm.	1,12	-0,336
RESISTENZA TRAZIONE LONGITUDINALE	EN ISO 10319	kN/m	3	-0,9
RESISTENZA TRAZIONE TRASVERSALE	EN ISO 10319	kN/m	3,3	-0,99
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	EN ISO 10319	%	50	-20%
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	EN ISO 10319	%	50	-20%
INDICE DI ASSORBIMENTO ENERGIA	EN ISO 10318	kJ/m ²	1,3	-0,336
PUNZONAMENTO STATICO	EN ISO 12236	kN	0,55	-0,17
PUNZONAMENTO DINAMICO	UNI EN ISO 13433	mm.	41,62	+30%
DIAMETRO DI APERTURA	EN ISO 12956	um.	50	+/- 30%
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA PERP. AL PIANO	EN ISO 11058	m/s	0,06	+/- 30%
CAPACITÀ DRENANTE NEL PIANO (20kPa)	EN ISO 12958	m ² /s	1,45E-06	+/- 30%
DURABILITA'	UNI EN 12224	Previsione di durabilità minima di 5 anni in terreni con 4<pH<9 e temperatura del terreno <25°. Da coprire entro 2 settimane dall'installazione.		

I dati suddetti sono stati realizzati sia nel laboratorio Ecofibre srl, sia presso Laboratori Accreditati Esterni.

I valori sono reali e corretti allo stato della nostra conoscenza.

Tolleranza sulla lunghezza del rotolo +/-2% e sull'altezza +/-3cm.

Montale 05-mar-18

Quality Control Manager
ECOFIBRE s.r.l.