



Würzburg Germany

Via Paolo Paoletti 10, 51037 Montale (PT) Italy - EUROPE




ECOFELT PP-FC/AG 600


NONTESSUTO AGULIATO

PRODOTTO CON FIBRA DI PP (POLIPROPILENE) HT, ESENTE DA TRATTAMENTI CHIMICI, STABILIZZATO AI RAGGI UV

Funzioni / Function / Anwendungen / Function




Separazione / Separation / Séparation / Trennung




Filtrazione / Filtering / Filtration / Filterung



Drenaggio / Drainage / Drainage / Dränung



Protezione / Protection / Schutzfunktion / Protection



Rinforzo / Reinforcement / Renforcement / Verstärkung

CARATTERISTICHE	NORMA	U.M	MEDIO	TOLLERANZA
MASSA AREICA	UNI EN ISO 9864	g/m ²	600	+/- 10%
SPESSORE (2kPa)	UNI EN ISO 9863	mm.	3,84	-1,344
RESISTENZA TRAZIONE LONGITUDINALE	EN ISO 10319	kN/m	40	-6
RESISTENZA TRAZIONE TRASVERSALE	EN ISO 10319	kN/m	43	-6,45
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	EN ISO 10319	%	>50	-
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	EN ISO 10319	%	>50	-
INDICE DI ASSORBIMENTO ENERGIA	EN ISO 10318	kJ/m ²	16,6	-0,168
PUNZONAMENTO STATICO	EN ISO 12236	kN	6,4	-1,28
PUNZONAMENTO DINAMICO	UNI EN ISO 13433	mm.	2	0,6
DIAMETRO DI APERTURA	EN ISO 12956	um.	80	+/- 30%
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA PERP. AL PIANO	EN ISO 11058	m/s	0,035	+/- 30%
CAPACITÀ DRENANTE NEL PIANO (20kPa)	EN ISO 12958	m ² /s	1,00E-05	+/- 30%
DURABILITA'	EN ISO 12224	Da coprire entro un mese dall'installazione. Previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni con 4<pH<9 e temperatura del terreno <25°.		

<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13249</p> <p>Strade / Roads Strassen / Routes</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13250</p> <p>Ferrovie / Railways Schienenbau / Rail</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13251</p> <p>Fondazioni / Foundations Fundamenten / Foundations</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13252</p> <p>Drenaggio / Drainage System Draensystem / Drainage</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13253</p> <p>AntiErosione / Erosion Control Erosionsschutz / Erosion</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13254</p> <p>Bacini / Dams Staudämme / Barrages</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13255</p> <p>Canali / Canals Kaenalenbau / Canaux</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13256</p> <p>Tunnel / Tunnels Tunnelbau / Tunnel</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13257</p> <p>Rifiuti Solidi / Solid Waste Deponiebau / Dechets Solid</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> EN 13265</p> <p>Rifiuti Liquidi / Liquid Waste Fluessige Deponieabfall / Dechets Liquides</p>

I dati suddetti sono stati realizzati sia nel laboratorio Ecofibre srl, sia presso Laboratori Accreditati Esterni.

I valori sono reali e corretti allo stato della nostra conoscenza. I presenti valori possono essere aggiornati senza alcun preavviso.

Tolleranza sulla lunghezza del rotolo +/-2% e sull'altezza +/-3cm.

Quality Control Manager
ECOFIBRE s.r.l.